

**Dati tecnici**

Colore	:	RAL	
Viscosità	:	8.000 ± 2000	mPa • s
Peso specifico	:	1,08 ± 0,03	g/cm <sup>3</sup>
Consumo	:	1000 ÷ 1200	g/m <sup>2</sup>
Spessore	:	650 ÷ 750	µm
Residuo secco in volume	:	72	%
Secco al tatto	:	6	ore
Applicazione seconda mano	:	24	ore
Indurimento completo	:	10	giorni

Resistenza a trazione	:	6 ± 0,5	MPa
Allungamento a rottura	:	400 ± 50	%
Durezza	:	70	Shore A
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	:	2000	µ
Reazione al fuoco	:	classe 1	